

**RAPPORTO DI PROVA**  
**Determinazione dell'assorbimento d'acqua totale**  
**UNI EN 1338:2004**

**Codice campione:** LOTTO G  
**Committente:** Primiceri Manufatti s.r.l.  
**Tipo, origine e designazione del campione:** Massello autobloccante  
**Provenienza:** SECLI' (LE)  
**Data di arrivo in Laboratorio:** 08-06-09  
**Richiedente:** Angelo D'Ercole  
**Data inizio prova:** 16-06-09

Campione	Tipo massello	Peso cost. Umido [g]	Peso cost. Essiccato [g]	Assorbimento [%]	Assorbimento medio [%]
Lotto G - a	Massello autobloccante	760,7	728,5	4,43	4,62
Lotto G - b	Massello autobloccante	785,8	749,7	4,82	

Classe	Marcatura	Assorbimento d'acqua %in massa
1	A	prestazione non misurata
2	B	< 6 in media