


COPIA

**RISULTATI DI PROVA****DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO (USRV)  
(UNI EN 1339:2004 App. I)**

Determinazione	lettura all'apparecchio a pendolo					media ultimi 3 valori	Media
1	80	80	79	79	78	79	61
2	37	37	37	37	36	37	
3	85	85	83	83	83	83	
4	53	53	52	51	50	51	
5	63	63	59	57	57	58	

Determinazione	lettura all'apparecchio a pendolo sul campione ruotato di 180°					media ultimi 3 valori	Media
1	79	79	78	78	78	78	61
2	37	37	36	36	36	36	
3	84	83	83	82	82	82	
4	54	52	51	51	51	51	
5	63	61	61	60	59	60	

Resistenza allo scivolamento medio:	61
-------------------------------------	----

Il Tecnico Sperimentatore  
(geom.  Maurizio Pecere)Il Direttore del Laboratorio  
(dott. ing.  Nicola Pecere)